

ООО КРАПИВИНСКИЙ КАРЬЕР

Ул. Мостовая, 32, п.г.т. Крапивинский, Кемеровская область, 652440
Тел./факс: (38446) 22-891
ИНН/КПП 4212033781/421201001
БИК 043207612 ОКПО 37710328



Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
Рег. № VCS-IST.SS.RU.0516.11.20
Действителен до 10.11.2023г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебеночно-песчаная смесь фр. 0 - 20 мм.**
ГОСТ 25607 – 2009 С-6, ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88
Порода: изверженная (эффузивная) – базальт

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Частные остатки, %	1,97	26,00	25,55	15,98	16,77	10,15	1,63
Полные остатки, %	1,97	27,97	53,52	69,50	86,27	96,42	98,05

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность	г/см ³	1,47
3	Влажность	%	-
4	Пластичность		Пл.1
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	3,94
6	Содержание глины в комках	%	0,00
7	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	30,55
8	Группа щебня по форме зёрен		4
9	Марка по дробимости		М 1200
10	Марка по водостойкости		В1
11	Марка по пластичности		Пл1
12	Марка по истираемости		И1
13	Марка по морозостойкости		F 50 Метод замораживания и оттаивания
14	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
15	Устойчивость структуры против распадов	%	2,00
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 115

Лаборант

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189