



ООО «Барзасский карьер»

Ул. Центральная, 35а, пос. Барзас, г. Березовский,
Кемеровская область, Россия, 652431
Тел. (факс): 8 (38445) 7-51-89
e-mail: barzas@bk.hcsds.ru, office@bk.hcsds.ru



Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
Рег. № VCS-IST.SS.RU.0341.05.19
Действителен до 29.05.2022г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебень фр. 80(70) - 120 мм.**
ГОСТ 8267 – 93, ТУ СТО БК 12 – 2009, ГОСТ 8269.0 – 97
Порода: изверженная (интрузивная) – диабаз

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	150	120	100	80
Частные остатки, %	0,33	6,00	49,47	41,35
Полные остатки, %	0,33	6,33	55,80	97,15

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность	г/см ³	1,49
3	Влажность	%	-
4	Пористость	%	3,40
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,70
6	Содержание глины в комках	%	0,00
7	Содержание зёрен слабых пород	%	1,30
8	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	20,11
9	Группа щебня по форме зёрен		3
10	Марка по дробимости		М 1400
11	Марка по истираемости		И1
12	Марка по морозостойкости		F 300 Метод замораживания и оттаивания
13	Устойчивость структуры против распадов	%	0,40
14	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
15	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 49

Заведующий лабораторией

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189
E-mail: s.gubanova@bk.hcsds.ru