

ООО КРАПИВИНСКИЙ КАРЬЕР

Ул. Мостовая, 32, п.г.т. Крапивинский, Кемеровская область, 652440
Тел./факс: (38446) 22-891
ИНН/КПП 4212033781/421201001
БИК 043207612 ОКПО 37710328



Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
Рег. № VCS-IST.SS.RU.0516.11.20
Действителен до 10.11.2023г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебеночно-песчаная смесь фр. 0 - 120 мм.**
ГОСТ 25607 – 2009 С-3, ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88
Порода: изверженная (эффузивная) – базальт

1. Гранулометрический состав:

| Размеры ячеек сит, мм | 120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,05 |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Частные остатки, % | 3,19 | 21,62 | 19,21 | 16,90 | 12,91 | 10,11 | 5,82 | 3,15 | 3,29 | 2,10 |
| Полные остатки, % | 3,19 | 24,81 | 44,02 | 60,92 | 73,83 | 83,94 | 89,76 | 92,91 | 96,20 | 98,30 |

| № п/п | Наименование испытаний | Ед. изм. | Результаты испытаний |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| 2 | Насыпная плотность | г/см ³ | 1,60 |
| 3 | Пластичность | | Пл.1 |
| 4 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | 3,97 |
| 5 | Содержание глины в комках | % | 0,00 |
| 6 | Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы | % | 14,70 |
| 7 | Группа щебня по форме зёрен | | 2 |
| 8 | Марка по дробимости | | М 1200 |
| 9 | Марка по водостойкости | | В1 |
| 10 | Марка по пластичности | | Пл1 |
| 11 | Марка по истираемости | | И1 |
| 12 | Марка по морозостойкости | | Ф 50 Метод замораживания и оттаивания |
| 13 | Содержание вредных компонентов и примесей | % | Соответствует ГОСТ |
| 14 | Устойчивость структуры против распадов | % | 0,80 |
| 15 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг | < 115 |

Лаборант

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189