



ООО «Барзасский карьер»

Ул. Центральная, 35а, пос. Барзас, г. Березовский,
Кемеровская область, Россия, 652431
Тел. (факс): 8 (38445) 7-51-89
e-mail: barzas@bk.hcsds.ru, office@bk.hcsds.ru



Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
№ РОСС RU.НВ61.Н31143
№ 0014503
Действителен по 20.11.2024г.



Сертификат соответствия
Reg. № VCS-IST.SS.RU.0341.05.19
Действителен до 29.05.2022г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебеночно-песчаная смесь фр. 0 - 10 мм.**
ГОСТ 25607 – 2009 С-7, ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88
Порода: изверженная (интрузивная) – диабаз

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Частные остатки, %	0,00	1,58	39,80	20,05	18,14	16,36	2,33
Полные остатки, %	0,00	1,58	41,38	61,43	79,57	95,93	98,26

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность	г/см ³	1,59
3	Влажность	%	-
4	Пластичность		Пл.1
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	9,00
6	Содержание глины в комках	%	0,00
7	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы в щебне	%	15,00
8	Марка по дробимости		М 1200
9	Марка по водостойкости		В1
10	Марка по пластичности		Пл1
11	Марка по истираемости		И1
12	Марка по морозостойкости		F 25 Метод замораживания и оттаивания
13	Устойчивость структуры против распадов	%	1,91
14	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 49

Заведующий лабораторией

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189
E-mail: s.gubanova@bk.hcsds.ru