



## ООО «Барзасский карьер»

Ул. Центральная, 35а, пос. Барзас, г. Березовский,  
Кемеровская область, Россия, 652431  
Тел. (факс): 8 (38445) 7-51-89  
е-mail: [barzas@bk.hcsds.ru](mailto:barzas@bk.hcsds.ru), [office@bk.hcsds.ru](mailto:office@bk.hcsds.ru)



Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.

Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия  
Рег. № VCS-IST.SS.RU.0341.05.19  
Действителен до 29.05.2022г.

### Качественные характеристики

Вид продукции: **щебень фр. 120 - 150 мм.**

ГОСТ 8267 – 93, ГОСТ 8269.0 – 97, ТУ 08.12.12-001-26623833-2020

Порода: изверженная (интрузивная) – диабаз

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	200	150	120
Частные остатки, %	0,00	7,94	82,94
Полные остатки, %	0,00	7,94	90,88

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность	г/см <sup>3</sup>	1,58
3	Влажность	%	-
4	Пористость	%	10,20
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,79
6	Содержание глины в комках	%	0,00
7	Содержание зёрен слабых пород	%	1,92
8	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	7,20
9	Группа щебня по форме зёрен		1
10	Марка по дробимости		М 1000
11	Марка по истираемости		И1
12	Марка по морозостойкости		F 25 Метод замораживания и оттаивания
13	Устойчивость структуры против распадов	%	2,68
14	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
15	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 49

Заведующий лабораторией

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189

E-mail: [s.gubanova@bk.hcsds.ru](mailto:s.gubanova@bk.hcsds.ru)