



ООО «Барзасский карьер»

Ул. Центральная, 35а, пос. Барзас, г. Березовский,
Кемеровская область, Россия, 652431
Тел. (факс): 8 (38445) 7-51-89
e-mail: barzas@bk.hcsds.ru, office@bk.hcsds.ru



Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
Рег. № VCS-IST.SS.RU.0341.05.19
Действителен до 29.05.2022г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебеночно-песчаная смесь фр. 0 - 120 мм.**

ГОСТ 25607 – 2009 С-3, ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88

Порода: изверженная (интрузивная) – диабаз

1. Гранулометрический состав:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Размеры ячеек сит, мм | 120 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 0,63 | 0,16 | 0,05 |
| Частные остатки, % | 5,60 | 21,65 | 16,88 | 14,54 | 13,87 | 8,72 | 7,64 | 4,23 | 3,97 | 1,68 |
| Полные остатки, % | 5,60 | 27,25 | 44,13 | 58,67 | 72,54 | 81,26 | 88,90 | 93,13 | 97,10 | 98,78 |

| № п/п | Наименование испытаний | Ед. изм. | Результаты испытаний |
|-------|--|-------------------|--|
| 2 | Насыпная плотность | г/см ³ | 1,75 |
| 3 | Влажность | % | - |
| 4 | Пластичность | | Пл.1 |
| 5 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | % | 4,97 |
| 6 | Содержание глины в комках | % | 0,00 |
| 7 | Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы | % | 20,00 |
| 8 | Марка по дробимости | | М 1000 |
| 9 | Марка по водостойкости | | В1 |
| 10 | Марка по пластичности | | Пл1 |
| 11 | Марка по истираемости | | И1 |
| 12 | Марка по морозостойкости | | Ф 15 Метод замораживания и оттаивания |
| 13 | Устойчивость структуры против распадов | % | 2,50 |
| 14 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг | < 49 |

Заведующий лабораторией

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189
E-mail: s.gubanova@bk.hcsds.ru