



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ВЕЩЕСТВ»
«СИБНИИСТРОЙ»

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Свидетельство об аккредитации № CPK RU. ИЛ.0006 от 04.02.2020 г.

Свидетельство № 1070/2014 от 20.11.2014 г. зарегистрирован ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14

Почтовый адрес: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50,

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

Быков А.А.

«19» ноября 2021 г.

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№ ЛИ191121-4СИИп от 19 ноября 2021г

Заявка на проведение испытания продукции № 72 от 28.10.2021 г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Барзасский карьер». Юридический адрес: 652431, Кемеровская область, город Березовский, поселок Барзас, Центральная улица, 35 А, ИНН 4203006012, ОГРН 1034203000193

(наименование и адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации при наличии)

Песок дробленый для дорожного строительства фракции 0-4 мм в количестве 30 кг .

(наименование, идентификация объекта испытаний)

Образцы упакованы в закрытую полипропиленовую пленку и промаркированы.

(описание, состояние образца)

Дата регистрации образцов в лаборатории 29.10.2021 г.

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора проб №б/н от 28.10.2021 г. (образцы предоставлены заказчиком)

(номер и дата акта отбора образцов)

Дата начала испытаний 29.10.2021 г., дата окончания испытаний 19.11.2021 г.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 32727-2014, ГОСТ 32725-2014, ГОСТ 32726-2014, ГОСТ 32817-2014, ГОСТ 32721-2014

(НД на метод испытания)

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ	Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
				Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Песок дробленый для дорожного строительства фракция 0-4 мм	И-1454-1	29.10. – 19.11. 2021	Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм, % по массе	ГОСТ 32730-2014	От 75 до 85 Для группы повышенной крупности	ГОСТ 32727	75,4	Повышенной крупности
			Содержание частиц размером св. 8 мм, св. 4 мм, менее 0,125 мм.		Для II класса 5,0 15,0 7,0			
			Модуль крупности		Св. 3,3 до 3,8 Для группы повышенной крупности			
			Содержание пылевидных и глинистых частиц		для II класса До 10			
			Содержание глины в комках		для II класса До 2			
Дробимость: потеря массы при испытании в сухом состоянии, (по фракции от 4 до 8 мм)	До 12 Не ниже 400	ГОСТ 32817	7,0	Марка 1400				
Насыпная плотность	Не нормируется				ГОСТ 32721	1650	-	

Испытатель

В. Ю. Еременко

Зам.руководителя ИЦ

И. А. Анюшина

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.