



ООО «Барзасский карьер»

Ул. Центральная, 35а, пос. Барзас, г. Березовский,
Кемеровская область, Россия, 652431
Тел. (факс): 8 (38445) 7-51-89
e-mail: barzas@bk.hcsds.ru, office@bk.hcsds.ru

Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 30.04.2025г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
№ РОСС RU.НВ61.Н31147
№ 0014505
Действителен по 28.11.2024г.



Сертификат соответствия
Reg.№ ECSD.SS.RU.0426.10.22
Действителен до 13.10.2025г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебень фр. 40 - 80(70) мм.**

ГОСТ 8267 – 93, ГОСТ 8269.0 – 97

Порода: изверженная (интрузивная) – диабаз

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	87,5	80	60	40
Частные остатки, %	0,00	4,97	45,05	47,28
Полные остатки, %	0,00	4,97	50,02	97,30

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты Испытаний
2	Насыпная плотность	г/см ³	1,48
3	Влажность	%	-
4	Пористость	%	3,40
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,7
6	Содержание глины в комках	%	0,00
7	Содержание зёрен слабых пород	%	2,20
8	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	23,95
9	Группа щебня по форме зёрен		3
10	Марка по дробимости		М 1400
11	Марка по истираемости		И1
12	Марка по морозостойкости		F 300 Метод замораживания и оттаивания
13	Устойчивость структуры против распадов	%	2,0
14	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
15	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 50

Заведующий лабораторией

Губанова С.Е.