

ООО КРАПИВИНСКИЙ КАРЬЕР

Ул. Мостовая, 32, п.г.т. Крапивинский, Кемеровская область, 652440
Тел./факс: (38446) 22-891
ИНН/КПП 4212033781/421201001
БИК 043207612 ОКПО 37710328

СДС

Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия
Рег. № VCS-IST.SS.RU.0516.11.20
Действителен до 10.11.2023г.

Качественные характеристики

Вид продукции: **щебеночно-песчаная смесь фр. 0 - 40 мм.**
ГОСТ 25607 – 2009 **С-5**, ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 8735 – 88
Порода: изверженная (эффузивная) – базальт

1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Частные остатки, %	1,10	25,54	24,24	20,88	10,45	7,82	5,44	2,51
Полные остатки, %	1,10	26,64	50,88	71,76	82,21	90,03	95,47	97,98

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность		
3	Влажность	г/см ³	1,50
4	Пластичность	%	-
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц		Пл.1
6	Содержание глины в комках	%	3,28
7	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	0,00
8	Группа щебня по форме зёрен	%	22,13
9	Марка по дробимости		3
10	Марка по водостойкости		М 1200
11	Марка по пластичности		В2
12	Марка по истираемости		Пл1 И1
13	Марка по морозостойкости		Ф 50 Метод замораживания и оттаивания
14	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
15	Устойчивость структуры против распадов	%	0,99
16	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 115

Лаборант

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189