



## ООО «Барзасский карьер»

Ул. Центральная, 35а, пос. Барзас, г. Березовский,  
Кемеровская область, Россия, 652431  
Тел. (факс): 8 (38445) 7-51-89  
e-mail: barzas@bk.hcsds.ru, office@ bk.hcsds.ru

Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 30.04.2025г.  
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.НВ61.Н31147  
№ 0014505  
Действителен по 28.11.2024г.



Сертификат соответствия  
Рег.№ ECSD.SS.RU.0426.10.22  
Действителен до 13.10.2025г.

### Качественные характеристики

Вид продукции: **щебень фр. 20 - 40 мм.**  
ГОСТ 8267 – 93, ГОСТ 8269.0 – 97  
Порода: изверженная (интрузивная) – диабаз

#### 1. Гранулометрический состав:

Размеры ячеек сит, мм	50	40	30	20
Частные остатки, %	0,00	4,89	46,47	54,13
Полные остатки, %	0,00	4,89	51,36	96,49

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
2	Насыпная плотность	г/см <sup>3</sup>	1,48
3	Влажность	%	-
4	Пористость	%	3,40
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	0,7
6	Содержание глины в комках	%	0,00
7	Содержание зёрен слабых пород	%	2,30
8	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы	%	14,45
9	Группа щебня по форме зёрен		2
10	Марка по дробимости		М 1400
11	Марка по истираемости		И1
12	Марка по морозостойкости		F 300 Метод замораживания и оттаивания
13	Устойчивость структуры против распадов	%	2,2
14	Содержание вредных компонентов и примесей	%	Соответствует ГОСТ
15	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	< 50

Заведующий лабораторией

Губанова С.Е.